

Beschreibung

Die Erfindung betrifft flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid, das Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung.

Es ist bekannt, Titandioxid-Mischoxid auf hydrolytischem Wege in der Gasphase herzustellen. So wird in der DE-A 9 52 891 ein Verfahren zur Herstellung von Mischoxiden von Aluminium und Titan oder Titan und Silicium beschrieben, bei welchem eine Spalttemperatur im Bereich zwischen 250 und 650°C eingehalten wird.

Die DE-A 29 31 810 beschreibt ein auf flammenhydrolytischem Wege hergestelltes Siliciumdioxid-Titandioxid-Mischoxid, welches 99,9 bis 91,1 Gew.-% Siliciumdioxid und 0,1 bis 9,9 Gew.-% Titandioxid enthält.

Die DE-A 36 11 499 beschreibt ein flammenhydrolytisch hergestelltes Aluminiumoxid-Titandioxid-Mischoxid, welches 56 Gew.-% Aluminiumoxid und 44 Gew.-% Titandioxid enthält.

Gegenstand der Erfindung ist ein flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid mit einer BET-Oberfläche von 10 bis 150 m²/g, welches 1 bis 30 Gew.-% Aluminiumoxid oder 1 bis 30 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthält.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann das Titandioxid-Mischoxid die folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten aufweisen:

Al ₂ O ₃ -Gehalt (Gew.-%)	1—30
SiO ₂ -Gehalt (Gew.-%)	1—30
Spezifische Oberfläche (m ² /g)	10—150
Primärteilchengröße (nm)	5—100
Stampfdichte (g/l)	50—400
Glühverlust (2 h bei 1000°C) (Gew.-%)	0,5—5
Chloridgehalt (Gew.-%)	< 1
Rutilgehalt (%)	20—90

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung des flammenhydrolytisch hergestellten Titandioxid-Mischoxides nach Anspruch 1, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man wasserfreies Aluminiumchlorid oder Siliciumtetrachlorid verdampft, zusammen mit einem Inertgas, z. B. Stickstoff, in die Mischkammer eines bekannten Brenners überführt, dort mit Wasserstoff, Luft und gasförmigem Titan-tetrachlorid in einem derartigen Verhältnis, daß das entsprechend zusammengesetzte Al₂O₃/TiO₂-Mischoxid oder SiO₂/TiO₂-Mischoxid ergibt, vermischt, das 4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, danach das feste Titandioxid-Mischoxid von den gasförmigen Reaktionsprodukten abtrennt und gegebenenfalls in feuchter Luft von anhaftendem Chlorwasserstoff befreit.

Die erfindungsgemäße flammenhydrolytische Umsetzung kann bei Temperaturen von 1000 bis 3000°C durchgeführt werden.

Das erfindungsgemäße Titandioxid-Mischoxid kann zur Herstellung von Katalysatoren, Katalysatorträgern, Photokatalysatoren, Keramiken, Autolacken und kosmetischen Artikeln (insbesondere als UV-Absorber in Sonnenschutzmitteln) und als Hitzestabilisator in Siliconkautschuken eingesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Titandioxid-Mischoxid weist vorteilhafterweise eine höhere Temperaturbeständigkeit der Oberfläche auf. Es ist feinteilig, sehr homogen, sehr rein und weist eine hohe Dispergierbarkeit auf.

Beispiele

AlCl₃ und TiCl₄ oder SiCl₄ und TiCl₄ werden in zwei getrennten Verdampfern verflüchtigt (Verdampfertemperaturen: AlCl₃ 250°C, SiCl₄ 100°C, TiCl₄ 200°C) und die Chloriddämpfe mittels Stickstoff in die Mischkammer eines Brenners geleitet. Dort werden sie mit Wasserstoff und getrockneter Luft und/oder Sauerstoff vermischt und in einer Reaktionskammer verbrannt. In der Koagulationsstrecke werden die Reaktionsprodukte auf etwa 110°C abgekühlt. Die Mischoxide werden anschließend mit einem Filter abgeschieden. Durch eine Behandlung der Pulver mit feuchter Luft bei Temperaturen zwischen 500 und 700°C wird anhaftendes Chlorid entfernt.

In den Tabellen 1 und 2 sind die Reaktionsbedingungen und die Produkteigenschaften für verschiedene Mischoxide zusammengestellt.

Temperaturbeständigkeit der spezifischen Oberfläche

Beispielhaft wurde die spezifische Oberfläche der Mischoxide 4 und 9 nach einer Kalzination bei Temperaturen zwischen 500 und 800°C bestimmt. Die Haltezeit betrug jeweils 4 Stunden. Als Vergleichsmaterial wurde das undotierte pyrogene Titanoxid P 25 (BET 50 m²/g) verwendet. Die Ergebnisse sind in Fig. 1 dargestellt.

- Die spezifische Oberfläche von P 25 bricht ab 600°C stark ein.
- Die Dotierung mit Aluminiumoxid liefert ein Material mit deutlich stabilerer Oberfläche (800°C: 30 m²/g anstatt 12 m²/g bei P 25).
- Durch Zusatz von Siliciumdioxid wird ein Pulver erhalten, dessen Oberfläche über den untersuchten Temperaturbereich stabil ist.

Die neuen Materialien können bei hohen Temperatur eingesetzt werden und sind somit besonders für die Herstellung von Katalysatoren und Katalysatorträgern geeignet.

Tabelle 1: $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$ -Mischoxide

Nr.	TiCl_4 (g/h)	AlCl_3 (g/h)	H_2 (l/h)	Luft (l/h)	Al_2O_3 (%)	BET (m^2/g)	Stampf- dichte (g/l)	Glüh- verlust (%)	Chlorid- gehalt (%)
1	264	19	236	1643	6,1	98	159	1,6	0,06
2	236	50	236	1643	16,2	103	145	1,7	0,15
3	1466	114	448	1276	6,6	56	308	1,1	0,10
4	1363	188	448	1276	11,2	47	329	0,7	0,16
5	1292	285	448	1276	16,7	58	272	1,0	0,15

Tabelle 2: $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ -Mischoxide

Nr.	TiCl_4 (g/h)	SiCl_4 (g/h)	H_2 (l/h)	Luft (l/h)	SiO_2 (%)	BET (m^2/g)	Stampf- dichte (g/l)	Glüh- verlust (%)	Chlorid- gehalt (%)
6	268	17	236	1643	5,0	105	162	1,1	0,02
7	231	54	236	1643	16,5	112	151	0,9	0,02
8	1423	118	448	1276	6,5	47	287	1,3	0,13
9	1346	208	448	1276	9,5	49	274	1,0	0,09
10	1258	296	448	1276	16,5	48	258	1,2	0,06

Patentansprüche

1. Flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid mit einer BET-Oberfläche von 10 bis 150 m^2/g , welches 1 bis 30 Gew.-% Aluminiumoxid oder 1 bis 30 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthält.

2. Verfahren zur Herstellung des flammenhydrolytisch hergestellten Titandioxid-Mischoxides nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man wasserfreies Aluminiumchlorid oder Siliciumtetrachlorid verdampft, zusammen mit einem Inertgas, z. B. Stickstoff, in die Mischkammer eines bekannten Brenners überführt, dort mit Wasserstoff, Luft und gasförmigem Titan-tetrachlorid in einem derartigen Verhältnis, daß das entsprechend zusammengesetzte $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$ -Mischoxid oder $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ -Mischoxid ergibt, vermischt,

das 4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, danach das feste Titandioxid-Mischoxid von den gasförmigen Reaktionsprodukten abtrennt und gegebenenfalls in feuchter Luft von anhaftendem Chl rwasserstoff befreit.

5 3. Verwendung des flammenhydrolytisch hergestellten Titandioxid-Mischoxides nach Anspruch 1 zur Herstellung von Katalysatoren, Katalysatorträgern, Photokatalysatoren, Keramiken, Autolacken und kosmetischen Artikeln (insbesondere von Sonnenschutzmitteln) und als Hitzestabilisator in Siliconkautschuken.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50


55

60

65

- Leerseite -

Temperaturstabilität der spezifischen Oberfläche Haltezeit 4 h



Figur 1

BEST AVAILABLE COPY